Ficha Técnica

BASKO – Barniz de sellado nº 740

Areas de aplicación En interior, para el sellado de soportes contaminados con PCB, PCP, lindano o DDT. Para el acabado de interiores de armarios sin olores molestos. Para madera, tableros de partículas de madera, revoque, hormigón. No apto para: suelos, escaleras, zonas húmedas ni exteriores.

Características Poco viscoso. Secado muy rápido, de forma exclusivamente física, es decir por evaporación del disolvente. (Etanol fermentado con goma laca.) Forma una capa superficial. Acabado brillante después de 3 aplicaciones. Comprobado según DIN EN 71, parte 3. Resistencia limitada a sustancias químicas, al agua, la fricción y los arañazos.

Declaración completa Etanol (alcohol de fermentación), goma laca, resina de alerce.

Tonalidad Ligero tono miel (aprox. 13 según escala Gardner).

Aplicación A brocha, rodillo de espuma o pistola (diluido con máx. 10% BASKO-Diluyente 715, ¡asegurar protección antideflagrante!). (Más indicaciones: ver dorso)

Consumo 1 lt sin diluir cubre aprox. 10-14 m² por mano, es decir, aprox. 83 ml/m².

Limpieza Limpiar las herramientas inmediatamente después del uso con BASKO-Diluyente 715.

Tiempo de secado A 23℃ y 50 % de humedad ambiental, seco al polvo al cabo de aprox. 20 minutos. Se puede repintar al cabo de aprox. 24 horas. Totalmente endurecido al cabo de 24-48 horas. La resistencia total se alcanzará al cabo de 15 días.

Densidad Aprox. 0,85 gr/ml.

Indicaciones

F

Fácilmente inflamable
UN 1263

Atención: El producto contiene etanol como disolvente.

R 11 Fácilmente inflamable.
S 2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S 7 Manténgase el recipiente bien cerrado.
S 16 Conservar alejado de toda llama o fuente de chispas- No fumar.

Gestión de residuos Según las disposiciones legales locales.

Presentación 1,0 lt; 2,5 lt; 10 lt; 30 lt.

Conservación En lugar fresco y seco. En envase sin abrir, se conserva al menos 4 años. Cerrar bien los envases empezados.

Envase Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas y es reciclable.

Modo de empleo

BASKO – Barniz de sellado nº 740

Preparación
El soporte debe estar seco (humedad inferior al 15%), firme, limpio y libre de grasas y polvo.

Revestimientos de paredes o techos, muebles
Tres manos finas a brocha o rodillo de esmalte (rodillo de espuma) sin lijado intermedio. En interiores de armarios, 1-2 manos.

Ventanas, interior
Aplicación según descrito arriba.
Acabado con VARTO-Goma laca 735 (seca al polvo al cabo de 1 hora) o, después de 4 semanas de curado, con esmaltes (CANTO 692, VINDO 629) o lasuras LIVOS (KALDET 270).

Papel rugoso
Después de 4 semanas de curado, puede empapelarse con LAVO 535, añadiendo 25% de DOMO 513.

Mantenimiento de superficies pintadas con BASKO
Limpiar el polvo en seco. En caso necesario, frotar la superficie con DRYADEN 560 y frotar al cabo de una hora. No limpiar con jabones ni otros pulimentos.
No emplear microfibras.

Indicaciones
En caso de contaminación por PCP, recomendamos como medida de emergencia limpiar todas las superficies de la habitación, así como todo el mobiliario, con un aspirador industrial adecuado de categoría H. Posteriormente, todas las superficies que puedan ser limpiadas en húmedo, deberían lavarse añadiendo 5% de solución de soda y lavavajillas. Además, la habitación debe ventilarse a fondo varias veces al día.

Realizar prueba para excluir posibles incompatibilidades con el soporte. Aplicar todas las manos en capa muy fina. El secado es muy rápido, por lo que debe aplicarse de prisa; en caso contrario, existe riesgo de que se formen marcas y empalmes que queden visibles.
El color y grado de brillo pueden variar en distintos lotes de fabricación, debido a las materias primas. Sólo se podrá modificar el color o el grado de brillo en la aplicación de productos de acabado posteriores; BASKO en sí no se debe colorear ni matear.

Con humedad ambiental elevada (> 65% humedad relativa y temperatura < 18ºC), existe riesgo de que la superficie quede blanquecina después del secado. Estas capas deben eliminarse lijando.
Evitar la incidencia directa del sol durante la aplicación, ya que existe riesgo de adherencia insuficiente y aparición de burbujas.
El producto sólo cumplirá su función si es aplicado según indicaciones de la Ficha Técnica y en suficiente cantidad con capas de espesor homogéneo.

Acabado opcional con productos LIVOS, p.ej. KALDET 270, DUBRON 412, CANTO 692, VINDO 629, una vez completamente endurecido el producto (al cabo de 4 semanas).

En caso de contaminación por DDT pueden aparecer cristales blanquecinos en la superficie, que provoquen problemas de adherencia. Estas superficies deben prepararse mediante lijado u otras medidas adecuadas.

Todas las indicaciones son resultado de muchos años de investigación y pruebas prácticas. Están basadas en nuestros conocimientos actuales. Esta ficha perderá su validez cuando se edite una versión actualizada.
La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En caso de dudas, consulte al distribuidor, importador o al fabricante.

Agosto 2012

LIVOS-Pflanzenchemie · D-29559 Wrestedt · Tel 0 58 25 / 88 – 0

Importador:
KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.
c/ Octavio Lacante 55
08100 Mollet del Vallès · Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455 · www.livos.es